



## Utilisation

De par leur conception, ces gants peuvent être utilisés pour les travaux dans l'industrie chimique, le nettoyage industriel, les plateformes pétrolières, le raffinage, la pétrochimie, etc.

## Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** les gants sont fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C) sur support 100% coton interlock. Simple enduction.
- ✓ **Finition:** rugueuse.
- ✓ **Coloris:** rouge.
- ✓ **Tailles:** 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>.
- ✓ **Longueur:** 350 mm (\*).
- ✓ **Traitement Actifresh®**
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 100 paires.  
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

(\*) valeur moyenne



## Principaux atouts

- ✓ **Étanchéité:** les supports d'enduction en interlock (souvent appelés chaussettes d'enduction) sont ajustés sur des moules de la main généralement en porcelaine puis trempés automatiquement dans un bain de P.V.C. Le gant est ainsi tout enduit et étanche.
- ✓ **Support:** le support coton permet d'absorber une partie de la transpiration.
- ✓ **Le P.V.C** permet une protection contre certains acides, huiles, graisses, produits moyennement agressifs et hydrocarbures pétroliers. Il offre de surcroît une très bonne protection contre l'abrasion.
- ✓ **Traitement Actifresh®**, contre le développement des bactéries, pour une meilleure hygiène de vos mains.

## Conformité


Ce gant a été testé suivant les normes européennes EN388: 2003 contre les risques mécaniques et EN374: 2003 contre les risques chimiques.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle. Attestation d'Examen CE de type délivrée par **SGS**, organisme notifié n°0120.

CE120

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveaux obtenus
Résistance à l'abrasion (nbre de cycles)	100	500	2000	8000	-	<b>4</b>
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	<b>1</b>
Résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-	<b>2</b>
Résistance à la perforation (newtons)	20	60	100	150	-	<b>1</b>

Produits chimiques EN374:2003	Temps de passage mesuré (en min)	Classe
Méthanol (A)	69 minutes	<b>3</b>
H-Neptane (J)	33 minutes	<b>2</b>
Acide sulfurique 96% (L)	63 minutes	<b>3</b>



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety